


PMC

Comparaison des Options de Cuisson

Ce graphique montre les 7 possibilités de cuisson pour les 3 formules de pâte d'argent de la gamme Pâte de Métaux Précieux (PMC)



PMC 900° C pendant 2 heures

PMC+ 900° C pendant 10 minutes
850° C pendant 20 minutes
800° C pendant 30 minutes

PMC3 700° C pendant 10 minutes
650° C pendant 20 minutes
600° C pendant 45 minutes

Provided by the

